


PENTO – FLUID SILVERWOOD










Açıklamalar	
Ürün Tanımı	Dış cephe kaplamaları için ön grileştirme efekti veren, film oluşturmeyen su bazlı bir koruyucudur. İçinde ihtiva ettiği balık yağı sayesinde ağacın derinliklerine nüfuz ederek nem ve kir girişini önler. Ahşabın çalısma etkilerini önemli ölçüde azaltır.
Hammadde / Bağlayıcı	Alkid reçine kombinasyonu.
Kullanım Alanları	Isıl işlem görmüş veya normal her türlü ağaç türü ile yapılan dış cephelerde kullanılabilir.
Seçenekler	Renk Tonu silbergrau 3000 betongrau 4500 Özel renk (gri bantta kalmak koşuluyla)
	Parlaklık mat
Ambalaj	Plastik kova 5 ltr. / 20 ltr.



Teknik Bilgiler	
Bilgiler Silbergrau 3000 renk tonu içindir, diğer tonlar için değişebilir	
Yoğunluk (23 °C)	0,95 g/cm ³
Katı Madde Oranı	48,18 ± 2 Ağır.-%
VOC-İçeriği (EU)	48,18 g/lt
Depolama, 20 °C için	12 Ay
Tüketim	70~120 g/m ²

Güvenlik Bilgileri	
	Bkz. MSDS 212500
	Ayrıca ürün etiketlerini dikkate alınız

Uygulama Tavsiyeleri				
Yüzey	Ürün		Bülten	Tüketim g/m ²
Ağaç Kaplama	1~2 x	Pento-Fluid Silverwood	2125	70~120
Uyarı !!! Başka boylarla kombine edilemez !!!				

Ön İşlemler		
	Zemin	Bütün yüzeyler iyice temizlenmiş, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır.
	Max. Nem oranı	% 15
	Kat başına uygulama	Temizlenmiş, zımparalanmış yüzeye kat başına ~70 gr/m ² Zımparalanmamış ham yüzeye kat başına ~120 gr/m ²

Çalışma							
	Güvenlik Önlemleri	Koruyucu maske v.b. kanunen zorunlu değilse, tarafımızdan tavsiye edilmektedir CH : SUVA tarafından belirlenmiş çalışma ve hijyen koşulları sağlanmalıdır.. MSDS Nr. 201300 dikkate alınmalıdır.					
	Karıştırma	Malzeme uygulama öncesi iyice karıştırılmalıdır.					
	İnceltme	İhtiyaç duyulması durumunda %5~20 su ile.					
	Fırça	Uygulanabilir.					
	Rulo	Uygulanabilir.					
		<u>Viskozite</u>	<u>İnceltme</u>	<u>Meme</u>	<u>Basınç</u>	<u>....</u>	<u>....</u>
	Üstten Hazneli Tabanca						
	Alttan Hazneli Tabanca						
	Airless-Airmix-tabanca (Membran Pompa)	50 sn. DIN-4	%5~20	0.9-1.3	3-4 bar		
	Vakumat-Sprey veya fırçalı makine	Uygulanabilir.					

	Havalandırma	40 °C'de kurutma öncesi 15 dakika havalandırılmalıdır.
	Kuruma süresi	120 g/m2 için 65 % nem oranında
	20 °C'de	Tozlanma : 4 saat Tam kuruma : 24 saat

Önemli uyarılar	
Kısıtlamalar	Kızıl sedir ağacında kullanmadan servisimize danışınız.
Minimum çalışma sıcaklığı	+16 °C
Cila sökülmesi/temizleme	Boya sökücü / zımpara
Yenileme	Yüzey temizliği ve 1x Pento Fluid Silverwood
Temizleme	Su / Kurumuş malzemede tiner kullanılmalıdır.

İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürününüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.