

Teknik Bülten

Versiyon: 03.11.2009
Önceki Versiyon: 07.02.2008



Lacke und Farben
Bülten Nr. N3300

NO^{BS}1[®]


Mattöl 1410 M









Açıklamalar	
Ürün Tanımı	Parkeler, merdivenler ve mantar zeminler için düşük viskoziteli koruyucu yağdır.
Hammadde	Doğal bitkisel yağlar.
Kullanım Alanları	Her türlü ham parke veya bakım yağlamasında kullanılabilir. İyi bir çizik dayanımına sahiptir.
Seçenekler	Renk Tonu Parlaklık
	Matt (1410M), Stumpfmatt (1410 MM) Farblos Weiss (1410 MW) Schwarz (1410 MS) ve özel renk (1410MK...) Matt (1410 M)
Ambalaj	Metal Teneke, 2.5, 5 ve 10 ltr.





Teknik Bilgiler	
Bu bilgiler Mattöl 1410M şeffaf için geçerlidir.	
Yoğunluk (23 °C)	0.83 g/cm ³
Katı Madde Oranı	34.3 ± 2 Ağır.-%
Organik Çözücü/Solvent	65.7 ± 2 Ağır.-%
VOC-İçeriği (EU)	545 g/lt
Depolama, 20 °C için	12 Ay
Teorik tüketim	75 gr/m ² → 13.3 m ² /kg, 25 µm film kalınlığı, tek katta

Güvenlik Bilgileri	
	Bkz. MSDS N1410M. Ayrıca ürün etiketlerini dikkate alınız

Uygulama Tavsiyeleri				
Yüzey	Ürün		Bülten	Tüketim g/m ²
Ham Ahşap Zemin	1410M	Mattöl 1410M Enine ve boyuna bol şekilde yüzeye sürülür ve kısa bir bekleme süresinden sonra beyaz pedle yüzey pedlenir.	N1412	1 x 75 gr/m ²
Beyaz pedle ara zımpara	1410M	Mattöl 1410M rulo veya ped	N1410M	1 x 40 gr/m ²
Diğer uygulamalar için lütfen bize danışınız				

Ön İşlemler		
	Zemin	Bütün yüzeyler iyice temizlenmiş, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır.
	Ahşap Zemin	Ürün taze zımparalanmış yüzeye uygulanmalıdır. 120-180 kum zımpara ile yüzey zımparalanmalı ve tozu alınmalıdır. Mevcut cila veya yağ uygulaması var ise yüzey tamamen temizlenmelidir.
	Yeni Parke	Novosan Holzstaubbindemittel 3400 ile mutlaka bütün yüzeye derz dolgu işlemi uygulanması tavsiye edilir. Özellikle kuru ortamlar ve yerden ısıtma üzerine parke işleminde bu işlem mutlaka yapılmalıdır.

Çalışma		
	Güvenlik Önlemleri	Koruyucu maske v.b. kanunen zorunlu değilse, tarafımızdan tavsiye edilmektedir CH : SUVA tarafından belirlenmiş çalışma ve hijyen koşulları sağlanmalıdır.
	Karıştırma	Kullanım öncesi iyice karıştırılmalıdır.
	İnceltme	Ürün inceltmeden uygulanır. Armut, kiraz ve Kayın ağacında homojen emilim için %30 terpentini ile ilk kat inceltilmelidir.
	Fırça	Uygulanabilir, daha sonra beyaz/bej pedle pedlenmelidir. (Nobs N948103) Fırça uygulaması için Nobs N9016 fırçası kullanılmalıdır.
	Rulo	Sadece meşe veya dişbudak ağaçlarında rulo kullanılabilir. Kısa tüylü rulo kullanılmalıdır. Sonrasında pedlenmelidir.
	Spatula	Uygulanabilir. Sonrasında pedlenmelidir.
	Ara zımpara	Beyaz/Bej pedle yapılmalıdır.
	Kat Uygulaması	2 kat Mattöl 1410M, ara zımpara pedle yapılmalıdır.

	Bakım	İlk bakım 3 hafta kürlenme süresinden sonra Parkett-Oel-Polish 4584 (T.B. 4584) ile yapılmalıdır. Lokal bakımlar için Pflugsprayöl 1410 PS kullanılabilir.
	Uyarılar	Uygulama esnasında yağ mutlaka zemine yedirilmelidir. (Pedleme v.b.) Su ve kiöyasal dayanımı arttırmak için opsiyonel olarak Universal-Haerter 6510H %10 oranında yağa eklenir. Karışım ömrü yakl. 4 saattir. Prestigeöl 1412 bulaşmış tekstiller kendiliğinden tutuşabilirler. Ağız kapalı plastik torba veya metal çöp kutusunda su içinde muhafaza edilmelidirler.
	Diğer Bilgiler	Dayanım: Su → Mükemmel, Alkol → Mükemmel
	Kuruma süresi	23 °C ve 65 % nem oranında Tozlanma : 1 saat Takip eden kat uygulaması : 6 saat (şeffaf), 16 saat (renkli)

Önemli uyarılar	
Kısıtlamalar	-----
Minimum çalışma sıcaklığı	+15 °C (malzeme, yüzey ve ortam)
Cila sökülmesi/temizleme	Zımpara
Yenileme	Mattöl 1410M veya Pflugesprayöl
Temizleme	selülozik tiner veya terebentin

İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.