




Parkett RENO-Grund 3300









Açıklamalar	
Ürün Tanımı	Eski ve yeni parkelerde su bazlı cilalarla reaksiyon sonucu oluşan lekelenmeleri önleyen alkol/suni reçine bazlı özel bir astardır. Tanenli ağaçlarda kusmayı önler ve derz yapışmalarını önler.
Hammadde	Alkol içinde çözülmüş suni reçine
Kullanım Alanları	Her türlü su bazlı ve solvent bazlı parke cilalarına astar olarak kullanılabilir.
Seçenekler	Renk Tonu Parlaklık
	Şeffaf -----
Ambalaj	Plastik bidon 5 ltr.





Teknik Bilgiler	
Bu bilgiler Reno Grund 3300 için geçerlidir.	
Yoğunluk (23 °C)	0.83 g/cm ³
Katı Madde Oranı	12 ± 2 Ağır.-%
Organik Çözücü/Solvent	82,9 ± 2 Ağır.-%
VOC-İçeriği (EU)	~ 733 g/ltr
Depolama, 20 °C için	12 Ay
Teorik tüketim	125 gr/m ² 8 m ² /kg, 15 µm film kalınlığı

Güvenlik Bilgileri	
	Bkz. MSDS N3300. Ayrıca ürün etiketlerini dikkate alınız

Uygulama Tavsiyeleri				
Yüzeý	Ürün		Bülten	Tüketim g/m ²
Kızaran ağaç dokusu	3300	Parkett Reno-Grund 3300	N3300	1 x 125 gr/m ²
Nobsless Parke Cilasý		Nobsless Parke Cilasý		1 x 125 gr/m ²
Ara zımpara				
Nobsless Parke Cilasý		Nobsless Parke Cilasý		1 x 125 gr/m ²
Diđer uygulamalar için lütfen bize danıřınız				

Ön İşlemler		
	Zemin	Bütün yüzeyler iyice temizlenmiş, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır.
	Ahşap Zemin	Ürün taze zımparalanmış yüzeye uygulanmalıdır. 120-180 kum zımpara ile yüzey zımparalanmalı ve tozu alınmalıdır. Mevcut cila veya yağ uygulaması var ise yüzey tamamen temizlenmelidir.
	Yeni Parke	Novosan Holzstaubbindemittel 3400 ile mutlaka bütün yüzeye derz dolgu işlemi uygulanmalıdır. Özellikle kuru ortamlar ve yerden ısıtma üzerine parke işleminde bu işlem mutlaka yapılmalıdır.

Çalışma		
	Güvenlik Önlemleri	Koruyucu maske v.b. kanunen zorunlu değilse, tarafımızdan tavsiye edilmektedir CH : SUVA tarafından belirlenmiş çalışma ve hijyen koşulları sağlanmalıdır.
	Karıştırma	Kullanım öncesi iyice karıştırılmalıdır.
	İnceltme	Ürün inceltmeden uygulanır.
	Fırça	Kenarlarda uygulanabilir.
	Rulo	10 mm Microtex Rulo (NH1625825)
	Spatula	Hayır
	Ara zımpara	Ara zımpara yapılmaz
	Kat Uygulaması	Reno-Grund 3300 ile astarlanan yüzeye iki kat parke cilasý ara zımpara ile uygulanır.

	Bakım	-----
	Uyarılar	Novosan Holzstaubbindingemittel 3400 ile mutlaka bütün yüzeye derz dolgu işlemi uygulanmalıdır. Özellikle kuru ortamlar ve yerden ısıtma üzerine parke işleminde bu işlem mutlaka yapılmalıdır. Çok fazla kusma yapan ağaçlarda iki kat uygulama tavsiye edilir. Reno-Grund 3300 için ayrı bir rulo kullanılmalıdır.
	Diğer Bilgiler	Dayanım: Su Mükemmel, Alkol %50 Reno-grund 3300 solvent olarak alkol içerir ve hızla uçar. Çalışma esnasında sigara içilmemeli ve yanıcılığına dikkat edilmelidir.
	Kuruma süresi	120 g/m ² için 23 °C ve 65 % nem oranında Tozlanma : 1 saat Takip eden kat uygulaması : 3 saat

Önemli uyarılar	
Kısıtlamalar	-----
Minimum çalışma sıcaklığı	+15 °C
Cila sökülmesi/temizleme	Zımpara
Yenileme	-----
Temizleme	İspirto veya selülozik tiner

İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürününüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.