



## Unica Super - Urethane Alkyd Vernik, yarı- parlak

### TÜRÜ

Çabuk kuruyan, güneşin neden olduğu sararmayı önleyen UV korumalı urethane alkyd vernik.

### UYGUNLUK


İç mekanda zımparalanmış ahşap yüzeylerde kullanılabileceği gibi bakım ve tamir cilası olarak da kullanılabilir. Kullanım öncesi uygulanacak yüzeyin üzerinde test yapılarak ürünün uygunluğunu kontrol ediniz.

### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekan tüm ahşap yüzeyler için uygundur. Renklendirilmiş ürünler güneş ışınlarına karşı daha iyi koruma sağlar.

Bot- yat, duvar, kapı, pencere, parke ve tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.

### TEKNİK DATA



<b>Baz boya</b>	EP
<b>Renklendirme</b>	Lacquer Colour kartelasındaki renklere uygundur. Uygulamadan önce yüzey üzerinde test yapınız. Renk çok koyu yada soluksa şeffaf Unica Super ya da White Spirit 1050 katınız.
<b>Renk Kartelası</b>	Interior Lacquer Renk Kartelası
<b>Parlaklık</b>	Yarı- parlak
<b>Kaplama gücü</b>	12 – 14 m <sup>2</sup> /lt (tek kat) Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.
<b>Teneke boyutu</b>	0.225 lt, 0.9 lt, 2.7 lt ve 9 lt
<b>İnceltici</b>	White Spirit 1050

**Uygulama Metodu**

Fırça yada Sprey (0.009" - 0.013" (0.230- 0.330 mm))  
İnceltme: gerekli durumlarda hacmen %10 white spirit 1050 kullanınız.

**TIKKURILA OY****ÜRÜN DATA SHEET 04.03.2008 REF.  
2 (3)****Kuruma süresi****(23°C ve %50 nemli ortamda)**

2 saat sonra zımpara yapılır. Dokunma kuruluğu 6 saat sonra oluşur. Yeni kat için 24 saat beklenmesi gerekir.  
Hava sıcaklığı, bağıl nem ve kat kalınlığına bağlı olarak 2 haftalık havalandırma sonrası son sertliğini kazanır.

**Katı madde oranı**

Ortalama %48

**Yoğunluk**

0.9 kg/ lt, ISO 2811

**UYGULAMA DETAYLARI****Uygulama Koşulları**

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

**Hazırlık****Yalın ahşap yüzeyler:**

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Yüzeyi White Spirit 1050 ile siliniz. Verniği uygulamadan önce mutlaka yüzeyde Valtti Base astar kullanınız.

**Yeniden kullanılacak yüzeyler:**

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.

**Uygulama**

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağı şekilde dikkatlice karıştırınız. İlk katı hacmen %20 White Spirit 1050 ile inceltmiş Unica Super ile atınız. Daha sonra 2-3 kat uygulama yapınız. Son katı gerekirse %0- 20 inceltiniz. İnceltilmemiş Unica Super'ı 1-2 kat uygulayınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımparalayınız.

**ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ**

White Spirit 1050 yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

**BAKIM TALİMATLARI**

Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde yüzeyi sık temizlemeyiniz. Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası olmasına dikkat ediniz. Temizlik esasında tüylenme yapmıcaak bez veya sünger kullanınız.

**EU VOC****2004/42/EC-limit değeri**

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 500 gr/lit'dir.

Kullanıma hazır üründe maksimum 500 gr/lit oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

**SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI**

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.